



DELTA Imprägnierlasur plus 3.01

Toelatingsnummer Nederland : 13999 N Biocide product PT 08

Type

Oplosmiddelhoudende, aromatenvrije, gepigmenteerde dunne lasuurlaag voor onbehandeld hout in buitentoepassingen.

Toepassing

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 dient als bescherming van statisch, niet belast houtwerk buiten zonder contact met de aarde tegen verrotting en schimmels, volgens DIN 68800 deel 3. Fungicide uitgeruste dunne lasuurlaag, uitsluitend voor gebruik buiten op niet maatvaste tot beperkt maatvaste bouwdelen, zoals bv. planken, hekken, dakspanen, pergola's, bekistingen. Als fungicide grondlaag voor maatvaste bouwdelen buiten in systeem met een filmvormende lasuur / deklaag.

Verpakking : 1,0 / 2,5 / 5,0 / 20,0 liter

Kleuren :	kleurloos	0000
	wit	1105
	pijnboom	2335
	licht eiken	6570
	walnoot	8170
	noten	8270
	teak	8320
	palissander	8450
	ebbenhout	9995

Kleuren volgens de actuele Woodprotection kleurkaart Holzbau 2012.

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	:	ca. 0,85 g/ml (kleurloos)
Viscositeit	:	ca. 35 sec./3 mm viscositeitsbeker DIN ISO 2431
Min. Verwerkings-temperatuur:	:	> 8°C (lucht, bouwdeel, product)
Werkstof in 100g :	:	0,8g Propiconazol 0,8 % IPBC
Stofdroog (bij 20°C/ geventileerd :	:	< 4 uren (volgens de zuigkracht)
Rendement :	:	ca. 10 – 12 m ² / liter/laag (afhankelijk van de ondergrond)

Ondergrondvoorbehandeling

Het te behandelen hout moet voor de toepassing onbehandeld, stof- en vetvrij zijn en vrij van verontreinigingen. De houtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 20 % en niet lager dan 8 %. Afhankelijk van het bouwdeel moeten de overeenkomstige richtlijnen, aanbevelingen en verordeningen betreffende constructie, toelaatbare houtvochtigheid en houtkwaliteit gevolgd worden.

Producteigenschappen

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 dringt door zijn goede penetratievermogen diep in het houten bouwdeel in en voorkomt door de hoge werkzaamheid een nieuwe aantasting door houtverkleurende of houtversturende schimmels. DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 is een éénpotsysteem met grond-, tussen- en eindlaag. DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 vormt geen film op de houten ondergrond en kan dus ook niet scheuren of afbladderen.

In de systeemopbouw beschermt DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 als grondlaag tegen houtverkleurende of houtversturende schimmels. Dit product verbetert de hechting, is vochtigheidsregulerend en kan met alle oplosmiddelhoudende en watergedragen kwaliteiten, na voldoende droogtijd, overschilderd worden.

Speciaal bij tropische houtsoorten is het gebruik ervan ook mogelijk, het is echter wel aangeraden een test te doen, omwille van de verschillende eigenschappen in deze houtsoorten met betrekking tot bv. inhoudsstoffen, zuigkracht en te controleren of een chemisch voorkomende houtbescherming nodig is.

Stockage :

Emmers koel en droog opslaan. Geopende emmers na gebruik weer zorgvuldig sluiten. Origineel gesloten emmers zijn minimaal 12 maanden gebruiksklaar. Niet laten terechtkomen in de riool, het water of de bodem.

Verwerking

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 moet voor verwerking zorgvuldig opgeroerd worden.

Voor het eerste gebruik moet de kleur gecontroleerd worden. Bij verschillende chargenummers van één kleur moet gelet worden op gelijkheid van de kleur, eventueel de verschillende chargen in een grote kuip mengen.

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 kan met kwast, dompel- en giettechniek of met spuitapplicatie in gesloten ruimten aangebracht worden. Andere toepassingen, zeker in niet gesloten ruimten, zijn niet toegelaten.

Kops hout moet voldoende tot verzadiging geïmpregneerd worden omwille van zijn verhoogde zuigkracht, bv. aan de druijkanten. Overbodig materiaal op het vlak moet door aflopen, afborstelen of andere methodes verwijderd worden.

De reiniging van aangedroogd materiaal aan gereedschap kan met Universalverdünnung, white spirit of Nitroverdunner gebeuren. Hou hierbij rekening bij de reinigingswerken met de deels sterke oploskracht van de verdunningen.

Speciaal bij verwerking met onderdampelen of gieten moeten de bekkens tijdens rust- of werkpauses steeds afgedekt of gesloten gehouden worden, om indikken / huidvorming van het materiaal te vermijden. Het is bewezen, dat het goed is, grotere dompelbekkens met holle kogels over het totale oppervlak te bedekken.

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 wordt als éénpotsysteem gebruikt, dat betekent dat minstens 2 lagen aangebracht moeten worden. Bij verhoogde belasting moet een extra laag voorzien worden.

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 kan, bij gebruik als grondlaag na voldoende droogtijd, ook met alle gangbare waterverdunbare of oplosmiddelhoudende lakken, lazuren of deklagen overschilderd worden.

Bij toepassing van DELTA Imprägnierlasur plus 3.01, kleurloos, als grondlaag wordt een gelijkmatiger vlak bekomen wat betreft vlekkerigheid ; tegelijkertijd is de kleurintensiteit van de laagopbouw minder dan bij gebruik van een gepigmenteerde grondlaag met DELTA Imprägnierlasur plus 3.01.

Verbruik

Het verbruik is zeer sterk afhankelijk van de aard van verwerking, de zuigkracht van de ondergrond, de houtvochtigheid en de aard van het bouwdeel. Zonder rekening te houden met specifieke verliezen bedraagt het verbruik tussen 80 – 100 ml/m², wat overeenkomt met een rendement van 10 – 12 m²/l/laag. Om hogere applicatiewaarden te verkrijgen wordt nat-in-nat verwerken aanbevolen of een langere dompeltijd.

Droogtijden

Bij professioneel gebruik onder normale omstandigheden (20°C, geventileerd) is het oppervlak stofdroog na 4 uren. Na 6 - 10 uren is het overschilderen met hetzelfde product mogelijk. Overschilderen met waterverdunbare of oplosmiddelhoudende kwaliteiten kan na 8 – 16 uren. Bij ongunstige omstandigheden, zoals bv. hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen van lucht en of het te bewerken houten bouwdeel en bij weinig luchtcirculatie langere droogtijden voorzien.

Veiligheidsmaatregelen

Voor de classificatie en etikettering verwijzen we graag naar de veiligheidsfiche die u kan raadplegen en downloaden op <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html>.

Produkt-Code / GISCODE volgens BG-BAU – GISBAU:

Zie productetiket en de huidige veiligheidsfiche (Hoofdstuk 7.3)

Richtlijnen voor uw bedrijf i.v.m. gevaarlijke stoffen § 14 kan u raadplegen op <http://www.wingis-online.de/>.

Gelieve de veiligheidsmaatregelen te respecteren

Algemene waarschuwing:

Houtbeschermingsmiddelen bevatten biocide werkstoffen voor de bescherming van het hout tegen schimmels. Zij moeten volgens de gebruiksaanwijzing verwerkt worden en enkel in de toegelaten toepassingsgebieden. Misbruik kan leiden tot schade aan de gezondheid en het milieu. Niet gebruiken in de onmiddellijke buurt van water. Het product mag niet in de riool afgevoerd worden.

Biocide producten moeten veilig gebruikt worden. Voor gebruik kenmerken en productinformatie raadplegen.

Beperking van het gebruik :

Hout, dat door bestemming met levens- en voedermiddelen in contact komt, mag niet met houtbeschermingsproducten behandeld worden.

LET OP HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Bijzondere richtlijnen

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 in kleurloze kwaliteit nooit buiten toepassen.

Systeemgebonden zijn bij impregneer- en dunlaaglazuren kortere renovatie-intervallen te voorzien dan bij filmvormende lazuren of deklagen.

Gebruik op begaanbare oppervlakken wordt slechts onder voorwaarden aanbevolen.

Toepassing op hout, dat in direct en voortdurend contact met water (bv. onder water) staan of waarvan het water niet van het bouwdeel aflopen kan, is niet toegestaan.

Houtoppervlakten zijn onderhoudsoppervlakten :

Regelmatige controle van de geschilderde bouwelementen is noodzakelijk om schade aan het bouwelement en/of de filmlaag te vermijden. Daarom raden wij aan, beschilderde bouwelementen een voortdurend gekwalificeerde beoordeling toe te kennen en optredende gebreken aan het bouwelement, vb. aan de filmlaag onmiddellijk vakkundig te laten bijwerken.

Keuze van literatuur :

Beuth Verlag GmbH, Berlin

Internet : www.beuth.de

DIN 68800 houtbescherming in hoogbouw (deel 1-3 + 5)

DIN EN 927 verfstoffen en –systemen voor hout buiten (deel 1)

Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt /Main

Internet : www.farbe-bfs.de

BFS-fiche Nr.18 behandeling van maathoudende houten bouwdeelen, zoals vensters en buitendeuren.

Bemerking:

De literatuur of informatie over literatuur kan enkel op de aangegeven adressen verkregen worden, niet bij CD-Color GmbH & Co.KG, Herdecke. De keuze geeft geen aanspraak op volledigheid en geeft een deel van informatiemogelijkheden over het thema verven of behandeling voor hout weer. De verwijzingen naar internet-sites dienen enkel ter informatie.

Algemene richtlijnen

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. De technische fiches beschrijven onze producten en informeren over applicatie en verwerking. Voor de houdbaarheid van de producten zijn tijdige onderhouds- en renovatiewerken nodig. Inzover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheid van de producten uitdrukkelijk schriftelijk voor een bepaald toepassing aangeduid hebben, is een technisch advies, ook als het naar best vermogen gebeurt, in ieder geval niet bindend. Juridisch bindend karakter kan uit voorstaande gegevens niet afgeleid worden.

Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Verder gelden onze algemene voorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze technische fiche verliest deze uitgave haar geldigheid. Omdat wij niet alle in praktijk voorkomende ondergronden en hun verftechnische behandeling in deze tekst kunnen opnemen en omdat het gebruik en de verwerking niet binnen onze invloedssfeer liggen, verzoeken wij u om in geval van twijfel contact op te nemen met ons technisch adviesbureau (tel 0032 11 822823 voor België en 0031 40 26 24 569 voor Nederland)

Al onze technische nota's en veiligheidsfiches zijn te raadplegen op www.cd-color.be voor België of www.cd-color.nl voor Nederland. Hier vindt U alle technische fiches en veiligheidsfiche over de betreffende producten.

W – 301 DELTA Imprägnierlasur plus 3.01 250815 FL



Like us on Facebook!
www.facebook.com/CDColorBNL



CD-Color Belgium N.V.
Industrieterrein
Centrum-Zuid 2067F
B-3530 Houthalen
Tel. 011/82 28 23
cdcbenelux@cd-color.de

CD-Color Nederland B.V.
Postbus 1214
NL-5202 BE Eindhoven
Tel. 040/26 24 569
cdcbenelux@cd-color.de

